

Teknisk datablad.

Producent:	Imdex A/S Holmevej 5 – 15 DK-9640 Farsø
Produkt:	Gummigranulat
Kornfordeling:	1,0 – 3,0 mm
Basismateriale:	Brugte dæk
Materialesammensætning: typiske for dæk	NRISBR med tilsætningsstoffer
Forarbejdningsmetode:	Ambient proces
Maks. Forarbejdningsstemperatur:	ca. 85 G
Spec. Hårdhed:	70 +/- 5 Shore A
Spec. Vægtfylde:	0,45 g / cm ³
Løs vægtfylde (bulk):	450 kg/m ³
Fremmedelemerter:	
Metalindhold:	< 0,004 % **
Fiberindhold:	< 0,002 % **
Andet indhold (minerale):	< 0,003 % **
Inhælderbar støv efter EN 15051 arbejdsluft:	Meget lav ***
Miljøindsatser og resultater:	DIN 18035-7:2014 ****

** Reference: Dansk Teknologisk Institut

*** Reference: TNO Innovation for Life

**** Reference: Dansk Teknologisk Institut

På grund af udefra kommende faktorer der kan opstå via den ambiente produktionsmetode, og slidforholdene i neddelingsprocessen, kan vi ikke garantere for, at der ikke kan forekomme afvigelser fra de oplyste værdier. Bulk density vil således kunne afvige +/- 8%.

Revisionsdato:

September 2020

Forbehold for ændringer